

نحوه عایقکاری دیوار گچی با عایق رنگی و سفید نانو استاپ :

نحوه اجرا بدین صورت میباشد که ابتدا عایق کریستالی بیرنگ غلیظ نانو استاپ را ۱۰۰٪ تا ۱۵۰٪ با آب مخلوط کرده و روی سطح اجرا میکنید

در مرحله بعد عایق نانو استاپ را با ۵٪ تا ۱۰٪ آب رقیق کرده و دو دست به فاصله حدودی ۸ ساعت روی نما اجرا می شود، این کار باید با دقت زیادی انجام شود که سطح زیری به هیچ عنوان پیدا نباشد و کاملا سطح با عایق نانو استاپ پوشیده شود .

در این روش مصرف هر یک لیتر عایق نانو استاپ حدودا ۲/۵ متر مربع را می پوشاند.

برای اجرای مرحله دوم به مدت حدودی ۸ ساعت صبر کنید تا سطح خشک شود (بسته به شرایط محیطی و هوا، ممکن است دیرتر سطح خشک شود).

توجه کنید به ازای هر دست اجرا، مطمئن باشید که سطح قبلی به هیچ عنوان مشخص نباشد و کاملا پوشش داده شود .

نکته: سطح برای عایقکاری، حتما باید تمیز و خشک باشد، عاری از هرگونه گردوغبار و چربی .

توجه کنید بسته به شرایط محیطی و آب هوایی ممکن است مدت زمان خشک شدن هر دست اجرا، بیشتر از ۸ ساعت باشد